

СТАНДАРТ

Суміш PLATÓ Fixer
Г.2.3К6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ПАКУВАННЯ

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленою вставкою;
- Вага нетто – 15 кг і 25 кг.



PLATÓ Fixer

високоякісний клей на основі гіпсу, що використовується для приклеювання гіпсокартону та інших гіпсових виробів до поверхні стін

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Передбачає тривалий час роботи (до 40 хв.);
- Має високу адгезію;
- Пластичний;
- Не дає усадку;
- Легко наноситься.

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Співвідношення води/суміші – на 5,5-6 л води – 10 кг PLATÓ Fixer;
- Час застосування готової суміші – до 50 хв.;

ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсовий монтажний клей PLATÓ Fixer призначений для приклеювання гіпсокартонних плит, гіпсових елементів та інших виробів на основі гіпсу до поверхні стін.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Перед приклеюванням очистіть поверхню від пилу, залишків старої фарби та іншого бруду. У жодному разі не наносьте на поверхню речовини, що можуть утворити плівковий прошарок.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Прогрунтуйте поверхню.
- Налийте воду в чисту посудину. Додавайте клей PLATÓ Fixer доти, поки він не покриє поверхню води, та залиште на декілька хвилин. Після цього розчин перемішайте до утворення однорідної гомогенної консистенції. Після перемішування розчин готовий до використання. Розчин тужавіє приблизно за 40 хвилин.
- Приготовлений розчин наносять на тильну поверхню гіпсокартону або на стіну. Кожна порція клею повинна мати діаметр приблизно 10-15 см, а проміжок між порціями в ряду - приблизно 30 см. Проміжок між рядами порцій клею має становити 60 см для гіпсокартону PLATÓ Format, PLATÓ Aquastop та 40 см для PLATÓ 9,5, PLATÓ Aquastop 9,5. На краях гіпсокартонних плит клей нанесіть безперервною лінією.

• Після нанесення клею приклейте гіпсокартонні плити до стіни.

• Для перевірки вертикальності гіпсокартонних плит використовуйте довгий будівельний рівень, прикладаючи його до поверхні гіпсокартонних плит.

приміщенні. Незадовільні умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводять до втрати PLATÓ Fixer своїх якісних властивостей.



Детальніше

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Гарантійний термін зберігання сухої суміші PLATÓ Fixer – 1 рік з дня виготовлення за умови зберігання в неушкодженій упаковці на піддонах в сухому та закритому

