

СТАНДАРТ

Суміш PLATÓ Finish
Г.2.ШГ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ПАКУВАННЯ

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленою вставкою;
- Вага нетто – 25 кг.



PLATÓ Finish

гіпсова суміш середньої міцності зі спеціальними модифікуючими домішками, що забезпечують пластичність та надійне зчеплення з усіма типами мінеральних поверхонь

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Екологічно чиста, вміст високоякісного гіпсового в'язучого не менше 98%;
- Пластична, тим самим зручна у застосуванні;
- Відсутність розшарування з основою;
- Особливо надійна основа під оздоблення шпалерами;
- Стійка основа щодо легких механічних пошкоджень.

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Співвідношення води/суміші – на 7,5-8 л води – 10 кг PLATÓ Finish;
- Час застосування готової суміші – 60 хв.;
- Час тужавлення – 120 хв.
- Витратна кількість – на 1 мм шару - 1 кг/м²;
- Максимальна товщина шару нанесення - до 3 мм;
- Час висихання - до 24 год.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Екологічно чиста, вміст високоякісного гіпсового в'язучого не менше 98%;
- Пластична, тим самим зручна у застосуванні;
- Відсутність розшарування з основою;
- Особливо надійна основа під оздоблення шпалерами;
- Стійка основа щодо легких механічних пошкоджень.

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Співвідношення води/суміші – на 7,5-8 л води – 10 кг PLATÓ Finish;
- Час застосування готової суміші – 60 хв.;
- Час тужавлення – 120 хв.;
- Витратна кількість – на 1 мм шару – 1 кг/м²;
- Максимальна товщина шару нанесення – до 3 мм;
- Час висихання – до 24 год.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова шпаклівка PLATÓ Finish призначена для фінішного оздоблення шаром до 3 мм гіпсокартонних плит, бетонних поверхонь, а також гіпсових та цементних штукатурок. Шпаклівка досить міцна, тому є ідеальною основою під шпалери та інші декоративні покриття.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Температура основи і повітря в приміщенні повинна бути не нижче +5°C, відносна вологість – до 60%. Основа повинна бути сухою, міцною, ретельно очищеною від пилу, бруду, масляних і бітумних плям. Поверхні з підвищеним водопоглинанням – попередньо обробити глибокопроникаючою ґрунтовкою

для зниження та вирівнювання поглинаючої здатності основи та для запобігання нерівномірного тужавлення розчину.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Висипати суміш в чисту холодну воду (у співвідношенні 1 мішок (25 кг) приблизно на 18,5-20 л води) та перемішати будівельним міксером на низьких обертах до утворення однорідної гомогенної консистенції.
- Після п'ятихвилинної витримки суміш повторно перемішати. Не слід додавати воду або суху суміш в розчин після перемішування.
- Приготовлений розчин нанести на поверхню протягом 60 хвилин після закінчення водою та розрівняти за допомогою шпателя або правила.
- Рекомендується використовувати лише чисту посудину та інструменти.
- Товщина нанесення шару до 3 мм. При необхідності слід нанести другий шар

шпаклівки, але після повного висихання попереднього шару.

- Час висихання – приблизно 24 години в залежності від товщини шару, температури та вологості повітря в приміщенні.
- Після повного висихання та при необхідності поверхня піддається сухому шліфуванню шліфувальним папером або сіткою.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Гарантійний термін зберігання сухої суміші PLATÓ Finish – 1 рік з дня виготовлення за умови зберігання в неущоженій упаковці на піддонах в сухому та закритому приміщенні. Незадовільні умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводять до втрати PLATÓ Finish своїх якісних властивостей.



1 Детальніше

