

# PLATÓ START

## Стартова гіпсова штукатурка PLATÓ Start

- ✓ Пластична
- ✓ Легко наноситься
- ✓ Передбачає тривалий час роботи
- ✓ Передбачає безвідходне застосування
- ✓ Утворює ідеально гладку поверхню завдяки методу вологого загладжування
- ✓ Має високу адгезію
- ✓ Виключає поняття грубої та тонкої штукатурки

Максимальна товщина одного шару нанесення для цегляних, бетонних, газобетонних та ін. поверхонь до 20 мм. При необхідності збільшення товщини, нанесення виконується в кілька шарів, при цьому на попередньому шарі штукатурки слід зробити насічки або армування.

Має дрібну фракцію для досягнення підвищеної гладкості поверхні з виключенням можливості використання в подальшому PLATÓ Finish.

### Спосіб застосування

- Перед початком оштукатурювання очистіть робочу поверхню від пилу, бруду, масляних та бітумних плям.
- Нанесіть на поверхню гідрофобізуючу чи адгезійну ґрунтівку.
- Наберіть воду в чисту ємність. Додавайте PLATÓ Start поки вона не покриє воду на 1 см.
- Злегка перемішайте розчин, зачекайте декілька хвилин та почніть ретельно розмішувати до отримання тістоподібної однорідної маси. Готову суміш необхідно застосувати протягом однієї години.
- Наносити за допомогою сталевого шпателя чи майстерка. Залишки «зрізати» за допомогою правила.



### Рекомендований метод - вологе загладжування

- Після початку тужавлення обережно зволожите та затріть поверхню губчатою теркою так, щоб з розчину виділилося "гіпсове молочко", яке слід загладити металевим шпателем до отримання гладкої поверхні.
- Підготовлена таким чином поверхня придатна для наклеювання шпалер або нанесення меншої кількості шарів фінішної шпаклівки для подальшого фарбування.

### Рекомендації

- Суміш PLATÓ Start застосовується для внутрішніх робіт в сухих приміщеннях (відносна вологість до 60%).
- Не змішуйте PLATÓ Start з жодним іншим продуктом або речовиною.
- Рекомендується використовувати механічний змішувач на низьких обертах. Високі оберти призведуть до появи бульбашок при нанесенні.

- Не додавайте воду або штукатурку у розчин після перемішування. Це призведе до скорочення терміну застосування та погіршення якості готового продукту.
- Не використовуйте PLATÓ Start при температурі нижчій ніж +5°C.

### Спосіб зберігання

- Складувати PLATÓ Start слід не більше ніж по 20 мішків.
- Термін придатності PLATÓ Start – 1 рік за умови зберігання на піддонах в сухому та закритому приміщенні.
- Незадовільні умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводить до втрати PLATÓ Start своїх властивостей.

### Технічні властивості

- Співвідношення води / штукатурки – на 6 - 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Start
- Час застосування готової суміші – 60 хв.
- Час тужавлення - не менше ніж 180 хв.
- Витратна кількість - на 1 см шару - 10 кг / кв.м
- Витримуваний тиск (мін) – 2,5 МПа
- Супротив на згин (мін) – 0,4 МПа
- Залишок на ситі 0,63 мм – 0%
- Щільність в порошкоподібному вигляді – 600 кг / куб.м

### Стандарт

Суміш PLATÓ Start Г.2.ШТ6  
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

### Пакування

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленовою вставкою
- Вага нетто – 30 кг +/- 0,3 кг.