

PLATÓ SuperFinish

Фінішна шпаклівка гіпсова



- ✓ дуже пластична
- ✓ рівномірний білий колір після висихання
- ✓ легко шліфується
- ✓ ідеально рівна поверхня

ЗАСТОСУВАННЯ

PLATÓ SuperFinish – це фінішна шпаклівка на основі гіпсового в'язучого з мінеральним наповнювачем та спеціальними домішками, призначена для фінішного оздоблення тонким шаром гіпсокартонних плит, гіпсових штукатурок та шпаклівок для отримання високоякісних поверхонь під фарбування.

PLATÓ SuperFinish – це досить м'яка шпаклівка, тому після висихання ошпакльована поверхня дуже легко піддається шліфуванню.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- ✓ Температура основи і повітря в приміщенні повинна бути не нижче +5°C, відносна вологість – до 60%.
- ✓ Основа повинна бути сухою, міцною, ретельно очищеною від пилу, бруду, масляних і бітумних плям.
- ✓ Поверхні з підвищеним водопоглинанням – попередньо обробити глибокопроникаючою ґрунтовкою для зниження та вирівнювання поглинаючої здатності основи та для запобігання нерівномірному тужавленню штукатурного розчину.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

- ✓ Суху суміш PLATÓ SuperFinish засипати в ємність з чистою холодною водою (у пропорції 10 кг суміші на 6 - 6,5л води) та перемішати будівельним міксером до утворення однорідної гомогенної консистенції.



- ✓ Після п'ятихвилинної витримки суміш повторно перемішати.
- ✓ Приготовлений розчин нанести на поверхню протягом 60 хвилин після зачинення водою та розрівняти за допомогою шпателя або правила.
- ✓ Рекомендується використовувати лише чисту посудину та інструменти.





PLATÓ SuperFinish

Фінішна шпаклівка гіпсова



**25
kg**

Вага нетто: 25 кг +/- 0,25 кг



Час роботи: 1 година



Для внутрішніх робіт



Гарантійний термін зберігання: 6 місяців



6 - 6,5 л / 10 кг

✓ Товщина нанесення шару до 2 мм. При необхідності слід нанести другий шар шпаклівки, але після повного висихання попереднього шару.

✓ Час висихання – приблизно 24 години в залежності від товщини шару, температури та вологості повітря в приміщенні.

✓ Після повного висихання поверхня легко піддається сухому шліфуванню шліфувальним папером.

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ

1 мішок суміші (25 кг) на 25 м² поверхні при товщині шару 1 мм.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Гарантійний термін зберігання сухої суміші PLATÓ SuperFinish - 6 місяців з дня виготовлення за умови зберігання в неушкодженій упаковці на піддонах в сухому та закритому приміщенні. Незадовільні умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводять до втрати PLATÓ SuperFinish своїх якісних властивостей.



Відкрий наш канал SINIAT PLATÓ з відео-інструкціями монтажу плит



Калькулятор розрахунку матеріалів
calculator.siniat.ua



www.siniat.ua

КОНТАКТИ:

вул. Амосова, 12
м. Київ 03680
тел.: + 3 8 044 393 35 45
факс: + 3 8 044 393 35 46

2-й провулок Ломоносова, 3
м. Бахмут 84500
Донецька обл., Україна
тел.: +38062 74 8 65 00
тел.: +38062 74 8 65 28