



siniat
Мистецтво будувати

PLATÓ FILLER

Шпаклівка для швів

- Пластична
- Легко наноситься
- Має тривалий час роботи
- Міцна
- Не утворює тріщин
- Не дає усадку
- Екологічно чиста

PLATÓ Filler - це гіпсова шпаклівка зі спеціальним складом, що використовується для ручного заповнення швів між гіпсокартонними плитами з використанням армуючої стрічки, а також для шпаклювання тріщин та дефектів.



1 рік за умови зберігання на піддонах в сухому та закритому приміщенні.

- Погані умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводять до втрати PLATÓ Filler своїх властивостей.

Технічні властивості

- Співвідношення води / шпаклівки – на 6 – 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Filler
- Час застосування готової суміші – 60 хвилин
- Час затвердіння (висихання) – 70 хвилин

- Зашпаклюйте начисто фінішною шпаклівкою PLATÓ Finish.

Рекомендації

- Не додавайте в суміш PLATÓ Filler сторонні матеріали.
- Рекомендується використовувати міксер на низьких обертах. Високі оберти призведуть до появи бульбашок при нанесенні.
- Не додавайте воду або суміш в розчин після перемішування. Це призведе до скорочення терміну застосування та погіршення якості готового продукту.
- Температура в робочому приміщенні повинна бути не менше +5 °С.
- Для швів понад 3 мм слід застосовувати попередню розшивку.
- Рекомендується використовувати лише чисту посудину та інструменти.

Спосіб зберігання

- Складувати PLATÓ Filler слід не більше ніж по 20 мішків.
- Термін придатності PLATÓ Filler –

Спосіб застосування

- Перед нанесенням очистіть поверхню від пилу, залишків старої фарби та іншого бруду.
- Наберіть воду в чисту ємність. Додавайте шпаклівку PLATÓ Filler доти, поки вона не покриє поверхню води та залиште на декілька хвилин.
- Після цього розчин ретельно перемішайте до утворення однорідної гомогенної консистенції. Після перемішування розчин готовий до використання.
- Нанесіть перший шар суміші PLATÓ Filler та наклейте стрічку.
- Залиште щонайменше на 2 години, щоб перший шар просохнув.
- На 2-му етапі застосування нанесіть другий шар приблизно на ширину 20 см так, щоб зашпаклювати гіпсокартонну поверхню.
- Зачекайте, доки просохне.
- Перевірте поверхню.

Стандарт

Суміш PLATÓ Filler Г.2.ШГ1
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Пакування

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленовою вставкою
- Вага нетто - 15 кг +/- 150 г