



siniat
Мистецтво будувати

PLATÓ FIXER

Клей для гіпсокартону

- Має високу адгезію
- Пластичний
- Не дає усадку
- Легко наноситься
- Екологічно чистий
- Міцний після висихання

PLATÓ Fixer - це клей на основі гіпсу, що використовується для приклеювання гіпсокартону та інших гіпсових виробів до поверхні стін.



Спосіб зберігання

- Складувати PLATÓ Fixer слід не більше ніж по 20 мішків.
- Термін придатності PLATÓ Fixer – 1 рік за умови зберігання на піддонах в сухому та закритому приміщенні.
- Погані умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводять до втрати PLATÓ Fixer своїх властивостей.

Технічні властивості

- Співвідношення води / суміші – на 5,5 - 6 л води - 10 кг PLATÓ Fixer
- Час застосування готової суміші – 40 хвилин
- Час затвердіння (висихання) – 80 хвилин

Спосіб застосування

- Перед приклеюванням очистіть поверхню від пилу, залишків старої фарби та іншого бруду. У жодному разі не наносьте на поверхню речовини, що можуть утворити плівковий прошарок.
- Наберіть воду в чисту ємність. Додавайте клей PLATÓ Fixer доти, поки він не покриє поверхню води та залиште на декілька хвилин.
- Після цього розчин ретельно перемішайте до утворення однорідної гомогенної консистенції.
- Після перемішування розчин готовий до використання. Розчин тужавіє приблизно за 40 хвилин.
- Приготовлений клейкий розчин наносять на тильну поверхню гіпсокартону. Кожна порція клею повинна мати діаметр приблизно 10 – 15 см, а проміжок між порціями – приблизно 30 см. Проміжок між рядами порцій клею має становити 60 см для гіпсокартону PLATÓ Format, PLATÓ Aquastop та 40 см для PLATÓ 9,5, PLATÓ Aquastop 9,5.
- На краях гіпсокартонних листів клей нанесіть безперервною лінією.

- Після нанесення клею приклейте гіпсокартонний лист до стіни.
- Для перевірки вертикальності гіпсокартонних листів використовуйте довгий будівельний рівень, прикладаючи його до поверхні гіпсокартонних листів.

Рекомендації

- Не додавайте в суміш PLATÓ Fixer сторонні матеріали.
- Рекомендується використовувати міксер на низьких обертах. Високі оберти призведуть до появи бульбашок при нанесенні.
- Не додавайте воду або суміш в розчин після перемішування. Це призведе до скорочення терміну застосування та погіршення якості готового продукту.
- Температура в робочому приміщенні повинна бути не менше +5 °С.
- Рекомендується використовувати лише чисту посудину та інструменти.

Стандарт

Суміш PLATÓ Fixer Г.2.3К6
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Пакування

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленовою вставкою
- Вага нетто - 25 кг +/- 0,25 кг

www.siniat.ua